

## Техническая памятка

### EGGER Бумажно-слоистые пластики с защитной пленкой



Чтобы во время хранения, обработки, транспортировки и сборки предохранить продукцию EGGER Бумажно-слоистый пластик от загрязнения, царапин и т.д., ее можно изготавливать с прозрачной защитной пленкой, которая наносится на поверхность пластиков.

### Возможность поставки

EGGER Бумажно-слоистый пластик с защитной пленкой производят только по заказу при минимальном объеме поставки 260 м<sup>2</sup> на каждый вид продукции. Тип бумажно-слоистого пластика Micro нельзя производить с защитной пленкой. Из-за того, что свойства защитной пленки зависят от структуры декора, на который она наносится, пленку можно применять с декорами в ниже указанных структурах поверхности:

- ST2 Мягкий жемчуг
- ST9 Мягкий матовый
- ST12 Поры матовые
- ST15 Мягкий вельвет
- ST16 Минерал оштукатуренный
- ST22 Линейные глубокие поры
- ST36 Филвуд шероховатый
- ST76 Минерал шероховатый матовый
- ST85 Глубокие древесные поры
- ST86 Глубокие древесные поры горизонтальные
- ST87 Минерал керамика
- ST89 Минерал горная порода
- SM Матовый шелк
- PM PerfectSense Matt
- PT PerfectSense Topmatt

### Хранение / Обработка

#### Хранение

Съемная пленка должна быть удалена не позднее 12 месяцев после производства бумажно-слоистого пластика, иначе на поверхности могут остаться следы клея. Бумажно-слоистые пластики должны храниться в закрытых, сухих и защищенных от влаги помещениях, в заводской упаковке, на поддоне, при нормальных климатических условиях.

Если после вскрытия заводской упаковки обработке подвергаются не все находящиеся в ней пластики, т.е. остаток отправляется на дальнейшее хранение, то это оставшееся количество должно быть защищено сверху плитой. Защитная плита способствует плоскостному положению пластиков и устойчивости защитной пленки к негативному воздействию (климат, свет).

Система управления качеством ISO 9001

Код: TM FOL RU  
 Редакция: 03  
 Документ утвержден: 18.04.2019  
 Страница: 2 из 2

## Обработка

Термостойкость защитной пленки составляет около 70°C, поэтому следует соблюдать следующие параметры прессования:

- максимальная температура прессования – 70°C, время прессования – 3 минуты
- давление прессования – 3,5 кг/см<sup>2</sup>

Из-за низкой термостойкости пленок бумажно-слоистые пластики с защитной пленкой нельзя подвергать постформированию.

## Форма поставки

Продукция EGGER Бумажно-слоистый пластик с защитной пленкой может поставляться в зависимости от толщины и типа пластика рулонами либо листами.

### Обзор наших условий поставок в соответствии с заказами

Номинальная толщина продукции в листах	≥ 0,50 мм до 1,20 мм
Номинальная толщина продукции в рулонах	≥ 0,40 мм до 0,60 мм
Ширина	1310 мм
Нестандартная ширина*	по запросу; возможно изготовление ≥ 900 мм
Максимальная длина	5600 мм
Минимальная длина	800 мм
Длина в рулоне	200 и 400 м
Внутренний диаметр	150 мм
Минимальное количество	260 м <sup>2</sup>

\*Продольный раскрой невозможен

## Вторичное использование / Утилизация

Использованная защитная пленка пригодна для вторичного применения. В случае невозможности повторного использования защитную пленку можно утилизировать без ущерба для окружающей среды на полигоне для бытовых отходов или в установке для сжигания бытового мусора.

Примечание:

Настоящая техническая памятка составлена с особой тщательностью и использованием всей имеющейся информации. Данные основаны на практическом опыте и собственных исследованиях и соответствуют сегодняшнему уровню наших знаний. Эти данные носят информационный характер и не содержат гарантий относительно характеристик продукции или ее пригодности для использования в определенных сферах применения. Мы не берем на себя ответственность за возможные ошибки, опечатки и неточности при указании норм. Кроме того, возможны технические изменения, вытекающие из постоянного совершенствования продукции EGGER Бумажно-слоистый пластик и изменений норм и документов публичного права. В связи с этим данная техническая памятка не является руководством по применению или имеющим обязательную юридическую силу документом. По общепринятому правилу действуют «Общие условия продаж и поставок», установленные нашей компанией.