



Клей-расплавы ЭВА РЕХАУ для кромочных материалов

- Для станков любой производительности
- Соответствие заявленным техническим характеристикам позволяет осуществить легкий переход на наши продукты
- Высокое качество. Основным производственным сырьем являются компоненты, произведенные в Европе

Подробную информацию уточняйте у Вашего регионального менеджера РЕХАУ.

Наименование	Вязкость, мПа.с	Температура на вальце, °С	Описание	Вес мешка, кг
Клей-расплав ЭВА РЕХАУ для кромки 5010EVA	95 000	190–210	Средневязкий наполненный ЭВА клей-расплав рекомендованный для всех типов прямолинейного приклеивания кромки, со скоростью от 10 м/мин.	25
Клей-расплав ЭВА РЕХАУ для кромки 5022EVA	95 000	180–200	Средневязкий сильнонаполненный ЭВА клей-расплав для всех типов прямолинейного приклеивания кромки, со скоростью от 12 м/мин.	25
Клей-расплав ЭВА РЕХАУ для кромки 5050EVA	32 500	140–160	Средненаполненный ЭВА клей-расплав рекомендованный для криволинейного приклеивания кромки и использования с низкоскоростными станками (например ручного типа).	25
Клей-расплав ЭВА РЕХАУ для кромки 5040EVA	45 000	180–200	Средневязкий ненаполненный прозрачный ЭВА клей-расплав с высокой прочностью клеевого шва для прямолинейного приклеивания кромки на среднескоростных станках.	20
Клей-расплав ЭВА РЕХАУ для кромки 5070EVA	72 000	180–200	Слабонаполненный ЭВА клей-расплав, рекомендованный для прямолинейного приклеивания кромки на высокоскоростных станках.	20